

## TERMÉKLEÍRÁS

**Termék neve: SENOSAN by CVN akrillaminát bútorlap**

**Felhasználás jellege:** acryl-polimer, pórusmentes, fokozottan karc-, sav-, ütés-, és UV-álló beltéri fali dekorációs panel

**Felhasználás:** számtalan felhasználási beltéri, temperált hőmérsékletű és normál páratartalmú területen alkalmazható (mint pl.: nappalik, lépcsőházak, hálószobák, konyhák, fürdők, szálloda lobi, tolóajtók stb.) elsősorban függőleges falfelületek borításához. Higiénikus, élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas, gombáknak, baktériumoknak, általános háztartási vegyszereknek, fertőtlenítőszernek és anyagoknak ellenáll.

SENOSAN by CVN bútorlapjaink kimagasló belsőépítészeti értéket képviselnek, **0,5-0,8 mm-es karcálló acryl** lemezzel ellátott termékeink magas ellenálló képességgel bírnak a mindennapi igénybevétel mellett. SENOSAN termékeink fényes, és matt kivitelben forgalmazzuk. Élázásaink vízzáró PU élzárással kerülnek kialakításra, vizes helyiségben is elhelyezhetőek. SENOSAN termékünk **prégelt ellenhúzó hátoldallal** rendelkezik. Színazonos kétoldalas SENOSAN acryl felülettel szintén rendelhető.

### High Gloss SENOSAN by CVN felület jellemzői:



Kiváló magas fény



Fokozottan karcálló



Fokozottan súrolásálló



UV-álló, színtartós



Magas vegyi ellenállás



Könnyű tisztítás

### Matt SENOSAN by CVN felület jellemzői:



Szupermatt, sima felület



"Ujjlenyomat mentes"



Magas foltállóság



Fokozottan karcálló



Fokozottan súrolásálló



UV-álló, színtartós



Könnyű tisztítás



Magas vegyi ellenállás



Kellemes tapintás

**Jellemzők:**

SENOSAN by CVN üveghatású bútorlapok az ismert famegmunkáló eszközökkel megmunkálhatóak (fúrás/marás/vágás). Vágás esetén elővágást kell alkalmazni.



**Magas ütésállás**



**Könnyű megmunkálás**



**14kg/m<sup>2</sup>**

**Termék vastagsága:**

**Matt felületek: 17,2mm**

**Fényes felületek: 17,6mm**

**Metál felületek: 17,8mm**

**FONTOS!** Élzárásnál kérjük a **kész vágási méretekben** megadni szíveskedjenek.

Megrendeléskor kérjük vegyék figyelembe, hogy a legkisebb élzárható méretek:

**hosszú oldal zárásakor a szélesség: 60 mm**

**rövid oldal zárásakor a szélesség: 150 mm**

**A 900mm feletti termék esetén 3 pánt ajánlott.**

900mm-es hossznál 0-3mm görbület "feszültség" elfogadható, ennél nagyobb méreteknel ez hatványozódhat. Beépítésnél, pántolásnál beállítható, korrigálható.

**MŰSZAKI ADATOK**

<b>Vegyszerállóság</b>	
<b>Vegyszer neve</b>	<b>Tesztidőszak</b>
Aceton	>24 óra
Citromsav (10%)	>24 óra
Fertőtlenítőszer	>24 óra
Etil-alkohol	>24 óra
Etila-acetát	>24 óra
Butil-acetát (1:1)	>24 óra
Benzin	>24 óra
Sósav (32%)	>24 óra
Izopropil-alkohol	>24 óra
Metil-alkohol	>24 óra
Nátrium-karbonát (10%)	>24 óra
Nátrium-klorid (15%)	>24 óra
Nátrium-hidroxid (30%)	>24 óra
Kénsav (30%)	>24 óra
Toluol	>24 óra

A karcálló teszanyagok vegyszerállóságát a DIN EN 12720 szerint vizsgálták. A lemezek felületét a következő időintervallumok letelte után vizsgálták vizuálisan: 15 perc, 1 óra és 24 óra. A felület nem mutat elváltozást a fent megadott idő elteltével.

### **Egyéb tulajdonságok**

Kopásállóság: Martindale / ONR CEN/TS 16611 / IHD-W-466 / Class 1

Ezek az információk és minden további műszaki tanácsunk jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul. Ez azonban nem von maga után jogi kötelezettséget és felelősséget részünkről. Nincs sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia, sem a termék tulajdonságaira vonatkozó garancia jogi értelemben. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen a technológiai fejlődésnek vagy a további fejlesztéseknek megfelelően változik a termék és annak jellemzői. Az ügyfél nem mentesül a körültekintő magatartási kötelezettsége, a beérkező áruk ellenőrzése és tesztelése alól. A termék teljesítményét, az itt leírtakat teszteléssel kell ellenőrizni, amelyet csak képzett szakértők végezhetnek el, kizárólag az ügyfél felelősségére.

### **Szállítás:**

- áruátvételnél mindenképpen győződjön meg a termék sértetlenségéről, amennyiben észrevétel merül fel, kérjük a terméket átadó személynek, kiszállítás esetén a szállítmányozó részére írásban jegyzőkönyvet felvenni szükséges
- a termék szállításánál figyelembe kell venni, hogy a szállítás időtartamán túl szélsőséges hőmérsékleten (szobahőmérséklet +/- 5 Celsius fok) a lap lap nem tárolható, esetleges kémiai reakciók elkerülése okán. Esetleges rossz tárolási körülmények a termék deformációját okozhatja. Amennyiben ilyen problémát tapasztal kérjük mielőbb értesítse kapcsolattartóját, mert ezek az elváltozások szakszerűen kezelhetők.
- ajánlott szállítási mód: raklapon, minimum 4 élfán, egyéb fa kereten
- szállítási hőmérséklet nem haladhatja meg 45 °C-ot illetve nem lehet alacsonyabb 15 °C-nál.

### **Tárolás:**

- **vízszintes és száraz alapra fektetve, teljes szélességben alátámasztva**
- **zárt és fűthető helyiségben, 20 és 25 °C közt és relatív páratartalom 40-60% mellett**

Nem megfelelő tárolásból eredő alakváltozások:

Túl meleg tárolás/szállítás esetén: pozitív görbület

Túl hideg tárolás/szállítás esetén: negatív görbület.

### **Kicsomagolás:**

- a lapok kicsomagolása előtt biztosítani kell 24h akklimatizálást
- a védőfólia eltávolítását követően a lap 48h belül éri el teljes anyagszilárdságát

A csomagolás megbontása közben ügyeljen, hogy a felületet ne sértse meg, esetleges eltolás, elborulás ne okozzon kárt termékében!

**Tisztítás:**

Langyos víz és folyékony tisztítószerrel jól használhatóak az acryl felület tisztításához.

A por, nedves szivaccsal könnyen eltávolítható.

A makacs, zsíros foltok eltávolításához benzol-mentes petroleum-éter, foltbenzin, izopropil-alkohol használható.

A javasolt tisztítószerrel és anyagok a következők:

- langyos víz, folyékony mosogatószerrel
- puha, nedves szivacs vagy szőszmentes, mikrószálás törölkendő

Mechanikai eszközök, például kések, kaparók vagy durva dörzsi a tisztításhoz nem használhatók.

Az erős oldószerek, vegyszerek, speciális tisztítószerrel (pl. lefolyótisztító, ipari tisztító), maró hatású súrolószerrel károsíthatják a kopásálló bevonatot.

Soha ne törölje szárazon, és mindig súrolószermentes tisztítószert használjon.

**Garancia feltételek:**

- a lapok kizárólag fóliázott állapotban szállíthatóak
- szakszerűtlen szállításból és/vagy tárolásból eredő vetemedésre nem vállalható szavatosság
- az elemeket TILOS szabadterén, illetve nedves helyen, túl magas vagy alacsony hőmérsékleten tárolni
- a lamináltakra egyéb elemeket nem szabad elhelyezni
- megmunkálásból, és/vagy beszerelésből eredő károkért garanciát nem áll módunkba vállalni - az termék beszerelésekor figyelni kell a feszültség mentesítésre
- a felület kezelésre nem használható erős vegyi hatással rendelkező szerek (pl.: súrolószerrel, lefolyótisztító stb.)
- tisztításkor a karcok elkerülése végett mikrószálás tisztítókendő ajánlott
- után rendelés esetén a színárnyalati eltérés 2-5% között megengedett

Termékeink az általános élelmiszerek savas, lúgos hatásaink ellenáll, szerves oldószereknek korlátozottan ellenálló.

A garanciát gyártásból eredő hibákért lehet érvényesíteni, az SENOSAN BY CVN termékcsalád esetén 5 év garanciát biztosítunk. A garanciális panaszok kizárólag a termék bevizsgálását követően kerülhetnek érvényesítésre. Amely minden esetben a termék pótlásával térítünk meg.

Egyéb esetekre vonatkozóan az általános garanciális feltételek az irányadóak.